




Региональный представитель в Республике Татарстан:  
 ООО «Современные Технологии Гидроизоляции»  
 420043, РТ, г. Казань, ул. Вишневского 26А, офис 110  
 Тел: +7 (843) 204-54-74  
 Тех. поддержка: +7 (843) 258-6-008  
[stgkazan@mail.ru](mailto:stgkazan@mail.ru) [www.gidroizolator.ru](http://www.gidroizolator.ru) 12.03.2017 г.

**МАКСДЖОЙНТ® ЭЛАСТИК**  
 (Maxjoint® Elastic)

## ЭЛАСТИЧНЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ И СТЫКОВ В БЕТОНЕ И КАМЕННОЙ КЛАДКЕ

### ОПИСАНИЕ

МАКСДЖОЙНТ ЭЛАСТИК – двухкомпонентный продукт. Компонент А – жидкость, основанная на специальных синтетических смолах. Компонент Б, поставляемый в виде порошка, – смесь цементов, добавок и специальных заполнителей.



При смешивании компонентов получается эластичный продукт, обладающий хорошими адгезионными характеристиками. МАКСДЖОЙНТ ЭЛАСТИК предназначен для герметизации деформационных швов и стыков в бетоне, блочных модулях и каменной кладке.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Герметизация деформационных швов с подвижками до 15% от ширины шва.
- Герметизация швов конструкций, находящихся в непосредственном контакте с водой, в том числе с питьевой, – трубопроводов, водохранилищ, водоочистных сооружений и т.п.;
- Герметизация вертикальных швов фасадов конструкций и зданий;
- Устранение трещин, появившихся в результате деформаций бетона и каменной кладки;
- В качестве материала для обработки швов эксплуатируемых покрытий, подверженных деформациям.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выдерживает подвижки шва до 15%.
- Длительная и высокая сопротивляемость агрессивным условиям окружающей среды. Не требует технического обслуживания и ремонта.
- Прекрасная адгезия ко влажным поверхностям. Не требуется использования грунтовочных материалов.
- Не сползает с вертикальных поверхностей.
- Подходит для швов, находящихся в постоянном контакте с водой.
- Легок в применении и отделке.
- Не токсичен, не огнеопасен, не загрязняет окружающую среду.
- Можно покрывать краской после схватывания.
- Подходит для контакта с питьевой водой.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная обработка шва. Ширина шва не должна превышать 30 мм. Глубина шва должна составлять, по крайней мере, половину ширины. Используйте профиль из полиэтилена МАКСЦЕЛ, диаметром на 25% больше ширины шва, чтобы уменьшить

нагрузку на нижнюю поверхность МАКСДЖОЙНТ ЭЛАСТИК.

Подготовка поверхности. Покрываемая поверхность должна быть твердой и чистой, без следов краски, высолов, свободных частиц, смазки, распалубочных масел, пыли, строительного гипса и пр.

Перед тем как нанести МАКСДЖОЙНТ ЭЛАСТИК, слегка смочите края шва, не оставляя излишек воды.

Приготовление смеси. МАКСДЖОЙНТ ЭЛАСТИК поставляется в виде двух предварительно расфасованных компонентов. Налейте смолу, компонент А в чистую емкость и постепенно добавляйте порошковый компонент Б, постоянно перемешивая низкоскоростным миксером (400-600 оборотов в минуту), до образования гомогенного раствора без комков. В зависимости от влажности воздуха и температурных условий, жизнеспособность состава может варьироваться от 30 минут до 1 часа. При необходимости, чтобы сохранить его в пригодном состоянии, перемешайте заново, не добавляя воды.

Нанесение. Для улучшения адгезии на края шва кистью необходимо предварительно нанести слой компонента А. На свежую грунтовку нанесите мастерком, пистолетом или шпателем МАКСДЖОЙНТ ЭЛАСТИК. Во время нанесения немного нажимайте, чтобы внутри не оставалось пузырьков воздуха. Для заглаживания поверхности можно сразу после нанесения использовать мыльную воду.

Условия нанесения. Не наносите МАКСДЖОЙНТ ЭЛАСТИК при температуре ниже 5°C, или если такая температура ожидается в ближайшие 24 часа после нанесения.

Не наносите на замерзшие или покрытые инеем поверхности.

Не допускайте быстрого высыхания в течение первого часа после нанесения. Защищайте от сильного ветра или прямых солнечных лучей. Не наносите продукт, если в течение 6-8 часов с момента нанесения ожидается дождь.

Уход. Время затвердевания варьируется в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха, а также от ширины шва. При 20°C и 50% относительной влажности, спустя 7 дней после обработки шва шириной 10 мм материалом МАКСДЖОЙНТ ЭЛАСТИК, его можно покрыть слоем МАКССИЛ ФЛЕКС, МАКСЭЛАСТИК или МАКСШИН ЭЛАСТИК.

Если шов будет находиться в условиях постоянного или переменного гидростатического давления, необходимо соблюсти технологический перерыв в течение 3 недель перед вводом объекта в эксплуатацию. Если нанесение производится при температуре ниже 10°C и высокой влажности, либо в условиях слабого проветривания, необходим более длительный период твердения. По дополнительным вопросам обращайтесь в наш технический отдел.

Чистка инструментов.

Каждый инструмент необходимо мыть водой сразу после использования. Если материал схватился, его можно будет удалить только механическим способом.

## **УПАКОВКА**

МАКСДЖОЙНТ ЭЛАСТИК поставляется в 10-киллограммовых расфасованных комплектах (5 кг компонента А – жидкость, и 5 кг компонента Б – сухая смесь). Цвета: серый, голубой, бежевый, зеленый, коричневый, черный, кирпичный и красный.

## **ХРАНЕНИЕ**

Двенадцать месяцев в закрытой заводской упаковке, в теплом и сухом крытом помещении, защищенном от мороза, при температуре не ниже 5°C.

## **ВНИМАНИЕ!**

Не применяйте МАКСДЖОЙНТ ЭЛАСТИК для герметизации швов, деформативность которых превышает 15%.

Не применяйте МАКСДЖОЙНТ ЭЛАСТИК для герметизации швов, ширина которых превышает 30 мм.

Не добавляйте цемент, воду или заполнители к МАКСДЖОЙНТ ЭЛАСТИК для увеличения количества материала.

За любой дополнительной информацией просьба обращаться в наш технический отдел. Не наносите МАКСДЖОЙНТ ЭЛАСТИК при температуре ниже 5°C или если такая температура ожидается в ближайшие 24 часа после нанесения.

Не наносите на замерзшие и обледенелые поверхности.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Компонент Б: является абразивным, как и любой другой цементный материал. Используйте резиновые перчатки и защитные очки при приготовлении раствора и в процессе его нанесения.

Компонент А: нетоксичный и не горючий. Он не маркирован, как опасный продукт для транспортировки. При попадании состава в глаза, тщательно промойте их чистой водой, но не трите. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.  
По запросу можно получить Листы безопасности на материал.

## РАСХОД

1 килограмм МАКСДЖОЙНТ ЭЛАСТИК заполняет примерно 0,79 л объема шва (1,27 кг/л). Приведенная ниже таблица поможет определиться с расходом в зависимости от ширины шва:

| Размер шва (мм) | Килограммы на п. м. | п.м. на упаковку 10 кг |
|-----------------|---------------------|------------------------|
| 10 x 5          | 0,065               | 153                    |
| 15 x 7,5        | 0,140               | 71                     |
| 20 x 10         | 0,250               | 40                     |
| 25 x 12,5       | 0,400               | 25                     |
| 30 x 15         | 0,570               | 17                     |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики продукта  | Значение                |
|--|-------------------------|
| Внешний вид компонента А   | Молочно-белая жидкость  |
| Внешний вид компонента Б   | Серый порошок           |
| Плотность компонента А, г/см <sup>3</sup>                                  | 1,0 ± 0,05              |
| Плотность компонента Б, г/см <sup>3</sup>                                  | 0,9 ± 0,05              |
| Максимальный размер заполнителя компонента Б, мм                           | 0,4                     |
| Соотношение А : Б по массе   | 1:1                     |
| Плотность свежего раствора А+Б, г/см <sup>3</sup>                          | 1,26 ± 0,10             |
| Жизнеспособность раствора А+Б, мин   | 30-60                   |
| Технологический перерыв при 20°C и 50% отн.вл., сут                        |                         |
| - перед нанесением паропроницаемых покрытий МАКССИЛ ФЛЕКС, МАКСШИН ЭЛАСТИК | 7                       |
| - перед вводом в эксплуатацию в условиях гидростатического давления        | 21                      |
| <b>Характеристики схватившегося состава</b>                                |                         |
| Плотность схватившегося раствора А+Б, г/см <sup>3</sup>                    | 1,14 ± 0,10             |
| Максимальная деформативность шва, %  | 15                      |
| Твердость по Шору А  | 37                      |
| Оптимальная температура нанесения, °С                                      | 5-30                    |
| Относительное удлинение при разрыве, %                                     | 60                      |
| Упругое восстановление через 1 час, %                                      | 78                      |
| Прочность при растяжении, МПа  | 0,38                    |
| Модуль упругости при относительном удлинении 60%, МПа                      | 0,38                    |
| Водонепроницаемость шва (20×20 мм) по UNE 83-309-90 (10 атм, 6 часов)      | Не наблюдается протечек |

### Контакты:

ООО «Современные Технологии Гидроизоляции»  
420043, РТ, г. Казань, ул. Вишневского 26А, офис 110  
Тел: +7 (843) 204-54-74  
Тех. поддержка: +7 (843) 258-6-008  
[stgkazan@mail.ru](mailto:stgkazan@mail.ru) [www.gidroizolator.ru](http://www.gidroizolator.ru)



ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой право производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш Технический отдел. Эта версия описания полностью заменяет предыдущую.

Товар сертифицирован  
ИСО 9.001 и ИСО 4.001

